

INTERNO



M-SCREEN KIBO

M-SCREEN | KIBO

NEW COLLECTION 2023 • NEW COLLECTION 2023 • NEW COLLECTION 2023

M-SCREEN FILTRANTE



CARATTERISTICHE TECNICHE	M-SCREEN FILTRANTE	KIBO OSCURANTE
COMPOSIZIONE	36% Fibra di Vetro, 64% PVC	Fibra di vetro con spalmatura flockè
ALTEZZA	2500 mm - 3200 mm	2500 mm
SPESSORE	0,50 mm	0,55 mm - 0,50 mm*
PESO	390 g/mq	650 g/mq - 590 g/mq*
FATTORE DI APERTURA	5%	0%
SCHERMATURA RAGGI UV	-	100%
RESISTENZA ALLA LUCE	7/8	7/8
CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	C1 (IT) - M1 (F) - B1 (D) - BS (GB)	C1 (IT) - M1 (F)
MANUTENZIONE	Pulire con panno umido	Pulire con acqua e sapone

I valori riportati sono indicativi, suscettibili di modifiche e non vincolanti; vengono forniti a scopo informativo per garantire il miglior utilizzo del prodotto. Non può essere garantita una costante omogeneità di colore e trama nelle diverse forniture, essendo inevitabile riscontrare variazioni tra i diversi lotti di produzione del tessuto.

KIBO OSCURANTE



Della famiglia M-Screen fanno parte una gamma completa di tessuti per interno. L'utilizzo degli stessi colori nei tessuti filtranti, oscuranti e metallizzati rendono adatto l'impiego del tessuto M-Screen a svariate soluzioni che richiedono alte prestazioni e alto comfort termico.



Proprietà energetiche e solari

CODICE	LATO	COLORE	GTOT INTERNO				TRASMISSIONE		RIFLESSIONE	ASSORBIMENTO
			Vetro C	Classe	Vetro D	Classe	T Visibile	T Solare	R Solare	A Solare
33202	-	BIANCO	0,31	2	0,14	3	21	21	67	12
33220	-	LINO-BIANCO	0,33	2	0,18	2	20	22	60	18
33210	-	SABBIA-BIANCO	0,37	1	0,20	2	14	17	52	31
33171	-	GRIGIO-ALBICOCCA	0,48	1	0,27	2	11	15	26	59
33071	-	BEIGE-NERO	0,53	0	0,29	2	6	7	12	81
33721	-	PERLA-LOTUS	0,42	1	0,23	2	17	19	39	42
33207	-	BIANCO-PERLA	0,37	1	0,18	2	16	18	52	30
33707	-	PERLA	0,44	1	0,23	2	14	16	34	50
33002	-	CARBONE-BIANCO	0,50	0	0,27	2	6	7	20	73
33011	-	GRIGIO	0,51	0	0,29	2	8	11	20	69
33001	-	GRIGIO-NERO	0,55	0	0,31	2	5	6	9	85
33060	-	CARBONE-BRONZO	0,55	0	0,31	2	6	5	6	89
48002	A/B	BIANCO	0,25/0,30	2	0,11/0,14	3	0	0	74/64	26/36
48220	A/B	BIANCO-LINO	0,29/0,30	2	0,14/0,15	3/2	0	0	67/64	33/36
48003	A/B	BIANCO-PERLA	0,33/0,29	2	0,16/0,14	2/3	0	0	58/64	42/36
48007	A/B	PERLA	0,41/0,29	1/2	0,15/0,14	2/3	0	0	40/64	60/36
48010*	A/B	BEIGE-NERO	0,53/0,30	0/2	0,29/0,15	2	0	0	13/64	87/36
48006*	A/B	CARBONE-BRONZO	0,55/0,28	0/2	0,31/0,13	2/3	0	0	6/69	94/31

Valori relativi al lato metallizzato

I valori riportati sono indicativi, suscettibili di modifiche e non vincolanti; vengono forniti a scopo informativo per garantire il miglior utilizzo del prodotto. Non può essere garantita una costante omogeneità di colore e tramatura nelle diverse forniture, essendo inevitabile riscontrare variazioni tra i diversi lotti di produzione del tessuto.

LEGENDA

GTOT ESTERNO	Fattore solare esterno
VETRO TIPO C	gv = 0,59: fattore solare con vetro standard (C) basso emissivo 4/16/4, vetrocamera riempita con Argon (U valore termico di trasmittanza = 1,2 W/m²K)
VETRO TIPO D	gv = 0,32: fattore solare con vetro standard (D) riflettente basso emissivo 4/16/4, vetrocamera riempita con Argon (U valore termico di trasmittanza = 1,1 W/m²K)
CLASSE	Classificazione Gtot: 4 effetto ottimo, 3 effetto molto buono, 2 effetto buono, 1 effetto moderato, 0 effetto minimo
A/B	Fronte/retro bianco

